



removable



smooth surface



75 mic



decal polymeric vinyl R SS 75

Vinil autoadesivo, com filme de PVC polimérico de 75 mic, adesivo removível smooth surface de elevada performance em superfícies lisas não porosas e liner Clay Coated Kraft Paper de 125 gr. Remoção sem resíduos.

FACE MATERIAL

- PVC clear calandrado e escovado, fabricado a partir de resinas poliméricas.

| Acabamento | Clear Glossy | Clear Matte | Tolerância | Norma |
|------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | Valor | | | |
| Espessura (µm) | 75 | 75 | ± 10% | ASTM D 1593 |
| Gramagem (g/m2) | 98 | 99 | ± 10% | ASTM D 1593 |
| Gloss (60°C) (%) | ≥ 90 | ≤ 15 | | ASTM D 523 |

ADHESIVE

- Clear acrylic based, removível smooth surface

| | Valor | Norma |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| Peel Adhesion 20 min (N/25mm) | > 3 | FINAT FTM1 |
| Peel Adhesion 24 h (N/25mm) | > 12 | FINAT FTM1 |
| Estabilidade Dimensional (mm) | Max. 0,15 | FINAT FTM14 |
| Temperatura de aplicação (°C) | > 10 | |
| Temperatura de serviço (°C) | -40 a 80 | |

LINER

- Clay coated kraft paper

| | Valor | Tolerância | Norma |
|------------------------------|-------|------------|---------|
| Espessura (µm) | 118 | ± 10% | ISO 534 |
| Gramagem (g/m ²) | 125 | ± 10% | ISO 536 |

decal polymeric vinyl R SS 75

DURABILIDADE

- Durabilidade: até 5 anos (não processado e quando aplicado sob exposição vertical - clima normal da Europa Central).
- ARMAZENADO: 12 meses, aplicável apenas ao material que não tenha sido processado, nas seguintes CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:
- Este material deve ser armazenado a uma temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ e $50 \pm 5\%$ de humidade relativa, sem grandes desvios climáticos.
- A área de armazenamento deve estar seca e limpa.
- Mantenha o material na embalagem original quando não for utilizado, a fim de protegê-lo contra poeira e contaminação.
- Não exponha à luz solar direta ou a fontes de calor.
- O produto deve ser armazenado verticalmente, para que a qualidade do mesmo não seja comprometida.

MÉTODOS DE IMPRESSÃO

- Especialmente desenvolvido para impressão solvente, eco-solvente, látex e UV em equipamento de impressão de grande formato.
- Este produto deve ser protegido com a laminação recomendada de modo a oferecer a resistência necessária.
- Para obter a melhor qualidade de impressão possível, por favor verifique se está a usar os perfis de impressão corretos.
- Uma quantidade demasiado elevada de tinta no produto resultará em alterações nas suas características, em secagem inadequada, descolamento da laminação e/ou má performance do produto.
- A secagem inadequada pode resultar em enrolamentos, enrugamentos e falhas na adesividade, que se traduz no resultado da performance do material. É recomendado um período de secagem mínimo de 48h antes de qualquer processamento adicional. A secagem deve ser efetuada com o produto desenrolado.

APLICAÇÕES

- Superfície para aplicação: lisa e plana, não porosa e rugosa.
- **Este material deve ser aplicado sem água, sob pena do adesivo poder sofrer alterações no seu comportamento.**
- Substrato não recomendado para gráficos de chão (áreas com tráfego automóvel); substratos flexíveis ou de baixa energia; superfícies não planas; paredes cartonadas pintadas ou não; paredes de gesso; papel de parede; superfícies pouco limpas ou rugosas; superfícies com tinta degradada.
- Não expor a vapores combustíveis ou derrames.
- Superfícies nas quais o material será aplicado devem ser cuidadosamente limpas e livres de poeira, graxa ou qualquer outra contaminação que possa afetar a adesão do material.
- A aplicação não vertical implica uma redução significativa na durabilidade, assim como o clima e ângulos de exposição solar.
- Antes do uso do filme, recomendamos que permaneça pelo menos 24 horas à temperatura do local de trabalho.
- Poderão existir outros fatores não descritos que poderão influenciar o desempenho na utilização.
- A remoção deve ser realizada a baixa velocidade e num ângulo de 180° .

NOTAS IMPORTANTES

- A Decal não se responsabiliza pela facilidade ou velocidade de remoção do material aplicado. É necessário ter em atenção as adequadas temperaturas do ar e do substrato.
- Os dados contidos nesta informação são baseados no nosso conhecimento e experiência prática. Pretende ser uma fonte de informação e não constitui uma garantia. Sujeito a alterações sem aviso prévio.
- O utilizador deverá determinar a compatibilidade do material com a aplicação específica que pretende, antes de usar.
- A Decal não se responsabiliza pela má utilização ou armazenamento inadequado, nunca podendo ser responsável por perdas ou danos a terceiros.