



removable



smooth surface



pe



95 mic



blockout



anti curling



anti waving



decal vinyl R SS PE 95 BO

Vinilo autoadhesivo con película de PVC monomérico de 95 mic. de alta opacidad, adhesivo removible smooth surface de alta performance y liner double side PE de 130 g/m². Recomendado para una amplia gama de aplicaciones promocionales a corto plazo en superficies planas.

FACE MATERIAL

- PVC blanco calandrado y cepillado, con opacidad superior, fabricado a partir de resinas monoméricas

Acabado	White Glossy		White Matte		Norma
	Valor	Tolerancia	Valor	Tolerancia	
Espesor (µm)	95	± 10%	95	± 10%	ASTM D 1593
Peso (g/m ²)	114	± 10%	116	± 10%	ASTM D 1593
Gloss (60°C) (%)	≥ 65		≤ 15		ASTM D 523
Opacidad (D65/10°) - %	98		97,5		Método de prueba Digidelta
Comportamiento del fuego	B s1 / d0				ISO 13501-1 / ISO 11925-2

ADHESIVE

- Clear acrylic based, removible

	Valor	Norma
Peel Adhesion 20 min steel (N/25mm)	> 4	FINAT FTM1
Peel Adhesion 20 min glass (N/25mm)	> 3	FINAT FTM1
Peel Adhesion 24 h steel (N/25mm)	> 6	FINAT FTM1
Peel Adhesion 24 h glass (N/25mm)	> 5	FINAT FTM1
Contracción (mm)	Max. 0,5	FINAT FTM14
Temperatura de aplicación (°C)	> 10	
Temperatura de servicio (°C)	-40 hasta 80	

LINER

- Double side PE

	Valor	Tolerancia	Norma
Espesor (µm)	148	± 10%	ISO 534
Peso (g/m ²)	130	± 10%	ISO 536

decal vinyl R SS PE 95 BO

DURABILIDAD

- Durabilidad: hasta 4 años interior (sin procesar y cuando se aplica bajo exposición vertical - clima normal de Europa Central)
- ALMACENADO: 24 meses desde la fecha de fabricación, aplicable solo al material que no ha sido procesado, en las siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
- Este material debe almacenarse a una temperatura de 20° C ± 5 ° C y 50% ± 5% de humedad relativa, sin grandes variaciones climáticas.
- El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
- Mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y de la contaminación.
- No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.
- El producto debe almacenarse verticalmente, para que su calidad no se vea comprometida.

MÉTODOS DE IMPRESIÓN

- Especialmente desarrollado para impresión solvente, látex y UV en equipos de impresión de gran formato.
- Dado que la migración del plastificante afecta la calidad de la impresión de látex, Decal solo lo garantiza por 6 meses. A partir de esa fecha el material deberá ser utilizado en impresión solvente, ecosolvente y UV.
- Este producto debe protegerse con la laminación recomendada para proporcionar la resistencia necesaria.
- Para la mejor calidad de impresión posible, asegúrese de utilizar los perfiles de impresión correctos.
- Demasiada tinta en el producto provocará cambios en sus características, en secado inapropiado, desprendimiento de laminación y / o baja performance del producto.
- Un secado inadecuado puede provocar rizos, arrugas y fallas de adhesión, lo que se refleja en el resultado de la performance del material. Se recomienda un período mínimo de secado de 48 horas antes de cualquier procesamiento posterior. El secado debe realizarse con el producto desenrollado.

APLICACIONES

- Aconsejado para aplicación sobre vidrio, plano y liso
- **No se recomienda la aplicación con agua.**
- Sustrato no recomendado para gráficos de piso (áreas con tráfico de vehículos); sustratos flexibles o de baja energía; superficies no planas; paredes de cartón pintadas o no; paredes de yeso; papel de pared; superficies sucias o ásperas; superficies de pintura degradadas.
- No exponer a vapores o derrames combustibles.
- Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse cuidadosamente y no deben tener polvo, grasa o cualquier otra contaminación que pueda afectar la adhesión del material.
- La aplicación no vertical implica una reducción significativa en la durabilidad, así como el clima y los ángulos de exposición al sol.
- No se recomienda quitar la película de superficies calientes (por ejemplo, escaparates, superficies de acero, etc.) ya que el adhesivo puede permanecer en la superficie. En estos casos recomendamos enfriar la superficie antes de retirar el material.
- Debido a las múltiples áreas de aplicación de este material (combinado con varias películas, láminas de PVC u otros sustratos de aplicación), pueden ocurrir cambios dimensionales determinados físicamente que pueden desencadenarse por cambios de temperatura durante el procesamiento y/o durante la aplicación.
- Antes de usar la película, recomendamos que permanezca al menos 24 horas a la temperatura de la zona de trabajo.
- Puede haber otros factores no descritos que pueden influir en el rendimiento en el uso.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Decal no es responsable de la facilidad o velocidad de eliminación del material aplicado. Es necesario tener en cuenta las temperaturas adecuadas del aire y del sustrato.
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que desea, antes de usarlo.
- Recomendamos que, para realizar un trabajo, se utilice el mismo lote de producto.
- Los datos contenidos en esta información se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Esta pretende ser una fuente de información y no representa una garantía. Sujeto a cambios sin previo aviso.
- Decal no es responsable por el mal uso o almacenamiento incorrecto y nunca podrá ser responsable por pérdidas o daños a terceros.

Fecha de revisión de la ficha técnica: 05.05.23
Aprobado por: SC

Por favor, consulte nuestro sitio web www.decal.es para información adicional o solicite cualquier aclaración necesaria a nuestros técnicos.